


ArChine Silicona FMO 460**二甲基硅油****产品描述**

二甲基硅油，化学名称聚二甲基硅氧烷，分子式是：

**技术指标**

规格	ArChine Silicona FMO 460
粘度 (25℃), cst	460±10%
闪点℃, ≥	310
倾点℃, ≤	-47
比重 (25℃) g/cm ³	0.966~0.974
挥发份 (150℃, 3h) % ≤	0.5
粘温系数	0.58~0.62
折光率 (25℃)	1.4020~1.4053
介电常数 (25℃, 50Hz)	2.72~2.78
导热系数 W/(m.K)	0.1590

产品性能

本品有多种不同的粘度 (1cps~200万 cps)。具有特殊的滑爽性、柔软性、憎水性，良好的化学稳定性、优异的电绝缘性和耐高低温性。闪点高、凝固点低，可在-50℃~+200℃下长期使用，粘温系数小、压缩率大，表面张力低，憎水防潮性好，比热导热系数小。

产品应用

1. 日化行业用于护肤膏霜、沐浴液、洗发水等多种化妆品配方，具有优异的柔软效果和丝滑手感。
2. 橡胶、塑料、乳胶、聚氨酯、轻工等行业。
3. 机械、汽车、仪表、电子电器及其他行业用作高档润滑油、液体弹簧、切削液、缓冲器油、变压器油、高低温制动油、刹车油、仪表减震油、框架造型脱模剂等。
4. 纺织、服装行业用作柔软剂、憎水剂、手感改进剂、缝制线的润滑、化纤喷丝板润滑。
5. 皮革及皮革化工行业将本品加入其他助剂，可用作柔软、憎水剂、手感剂、消泡剂、光亮剂等。
6. 医药、食品、化工、涂料、建材行业用作消泡剂、润滑剂、耐候性涂料等。

包装及贮运

7. 200公斤铁桶或1000公斤 IBC 桶包装。
8. 成品按无毒非危险品运输和贮藏。
9. 保质期：1年。