



## JICHUAN Naphthenic Oil

JICHUAN Naphthenic Oil 是一种无毒副作用和无致癌的潜在危险的产品，  
为水白色，具有低凝点、倾点、低芳烃、低残炭、高粘度的产品。

下表是 JICHUAN Naphthenic Oil 亚群环烷烃油的主要技术指标

| JICHUAN Naphthenic Oil | 单位                 | 实验方法        | 质量指标 | 实验结果   |
|------------------------|--------------------|-------------|------|--------|
| 密度 (20℃)               | kg/cm <sup>3</sup> | GB/T 1884   | 报告   | 903.0  |
| 运动粘度 (40℃)             | mm <sup>2</sup> /s | GB/T 265    | 报告   | 160.7  |
| 运动粘度 (100℃)            | mm <sup>2</sup> /s |             | 9-11 | 10.29  |
| 闪点, °C                 | ≥                  | GB/T 3356   | 210  | 213    |
| 苯胺点, °C                |                    | GB/T 262    | 报告   | >100   |
| 倾点, °C                 | ≤                  | GB/T 3535   | -10  | <-16   |
| 粘重常数 (VGC)             |                    | ASTM D2501  | 报告   | 0.8590 |
| 赛氏比色, 号                | ≥                  | GB/T 3555   | +26  | +30    |
| 紫外吸收, (260nm)          | ≤                  | SB/T 0415   | 0.30 | 0.1742 |
| 折光率, 20℃               |                    | ASTM D 1747 | 报告   | 1.4910 |
| 碳型分析 % C <sub>A</sub>  | ≤                  | GB/T 8029 A | 1    | 0      |
| C <sub>N</sub>         | ≥                  |             | 40   | 50.4   |
| C <sub>P</sub>         |                    |             | 报告   | 49.6   |
| 化学族组成 (m/m)            | %                  | SH/T 0753   |      |        |
| 胶质+沥青质                 | ≤                  |             | 0.20 | 0.00   |
| 芳烃                     |                    |             | 报告   | 1.67   |
| 饱和烃                    |                    |             | 报告   | 98.33  |
| 外观                     |                    | 目测          | 清亮透明 | 清亮透明   |