



135 长效抗腐蚀剂 主要用于室外

优点

室外储存保护性能；
防止水汽、水以及生锈；
在-20℃时，可以有效的保持其弹性；
有效的抵抗矿物以及酸性介质的腐蚀；
防止碱以及盐水的侵蚀。

性能

NICRO 135 是一种透明的表面保护剂，它具有很好的粘性和润滑性能。它可以通过毛细作用将水汽以及水去除，同时，它还可以有效的防止灰尘、水、矿物质、酸性蒸汽以及灰尘影响其表面。可以很好的抑制铁锈的生成以及减少磨损。

橡胶元件以及底盘部分可以不用遮盖储存。在-20℃时，也可以保持很好的粘合性能。NICRO 135 不会破碎或者断裂。

应用领域

工具加工；
化学以及机械工业；
汽车制造业；
钢铁建造；
冬季防护；
船舶运输。

使用操作指南

此产品用于室外或者比较好的空气中。

表面必须干燥，清除油和脂。

喷涂或者用刷子刷涂使用此液体产品。小的元件最好是通过浸渍来处理。

在 20 分钟内溶剂可以蒸发完全，表面采用具有密封作用的润滑剂来保护。

如果应用需要，NICRO 135 保护膜可以被 NICRO K-3S 来除去。

技术资料

测量物理量	值	测试条件	测试标准
外观	液体		
颜色	咖啡色		
气味	特别的		
粘度	0.94g/ml	20℃	DIN 51757C
沸点	140~165℃		
无溶剂产品日期			

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

滴点	58°C		
静置针入度	140mm/10		
工作针入度	270 mm/10	60Hub	
溶胀效应 (Semperit 橡胶)	增加容积<25%	27 天, 50°C	
防腐蚀测试			
a) 蒸汽/加热交替	无锈蚀痕迹	喷雾剂室, 7 天 24/45°C	
b) 与 a) 相同, 但蒸汽是 1%氯化钠	无锈蚀痕迹		

生态因素

请按照 EEC 安全数据表。

NICRO135 常见包装

喷雾剂: 400ml

罐: 5L、10 L、20 L

桶: 200L

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

传真: (86) 21 6451 3829

服务热线: 15900706965

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn