

**NICRO (SWISS) AG**

工业化学

通过 ISO 9001: 2000

NICRO BOND V-1**塑料，金属，橡胶的氰基丙烯酸酯胶黏剂**

普遍适用于塑料，金属，橡胶

NICRO BOND V-1 是一种对氰基丙烯酸乙酯的氰基丙烯酸酯。其特殊的稳定性能可以预防过早的聚合。一旦与碱性物质相结合，会很快发生聚合反应。大多数情况下，半成品物质表面的水份可以有效地阻止聚合反应的发生。

物理性能

测量物理量	值	测试条件	测试标准
氰基丙烯酸酯单体			
外观	液体		
颜色	无色透明		
基础单体	乙酸乙酯		
粘度	5 mPas	25 °C	
密度	1.06 g/cm ³	20 °C	
闪点	85 °C		
冲压时间	10秒 2秒 3秒 40秒	金属（钢） 塑料（ABS） 橡胶（EPDM） 木材（榉木）	
保质期	12 个月	室温下，未开封过的容器	
氰基丙烯酸酯聚合物			
外观	固体		
拉伸强度	#65 N/cm ²	丁腈橡胶（橡胶）	
剪切强度	19.1 N/mm ²	钢铁	
温度范围	- 55 到 + 95 °C	（聚合物）	

使用操作指南

元件的表面用胶水粘结的要处理干净，并干燥。使用氰基丙烯酸粘剂需要一滴一滴的滴到物质的表面。然后将元件靠近并保持一段时间。根据材料的不同，时间也会有所不同，由最初的几秒到几分钟不等。最后的聚合是在 24 小时之后。

危险指示

注意：氰基丙烯酸酯能在几秒内粘结皮肤和眼睛。不要让儿童接触。刺激眼睛，呼吸系统和皮肤。不要吸入蒸汽。在与眼睛接触时，立即用清水冲洗并就医。

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

传真：(86) 21 6451 3829

服务热线：15900706965

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站：www.archine.com.cn

E-mail: info@archine.com.cn