

## LIQUI<sup>mate</sup> 8100 1K PUR

### 产品描述

单成分膏状的以聚亚安酯为基础的粘合剂/密封剂，通过空气中的湿气固化成橡胶弹性材料。油漆起皮和硬化时间取决于空气湿度和温度，但硬化时间还取决于连接点的深度。通过升高温度和湿度可缩短其时间。低温和湿气有延缓作用。

### 产品特性

- 在喷涂表面不使用雷管也有很好的粘性。使用双组分油漆可立即在许多材料和塑料上附着
- 坚硬的
- 可喷雾，膏状
- 快速硬化
- 杰出的弹性
- 操作简单
- 固化后杰出的弹性
- 杰出的化学抵抗性

### 技术参数

基础	聚亚安酯
颜色	白色
气味	特有的
连续性	膏状
密度	1.2 g/cm <sup>3</sup>
闪点	>55°C
固化系统	在湿空气中固化
固化速率	3 mm/24h (+20°C和65%r.h.)
油漆起皮	大约15分钟 (+20°C和65%r.h.)
萧氏硬度 (DIN53505)	40+/-5
收缩	最大4%
固化后的耐热性	-30°C -+90°C
恢复力	>80%
最大变形	15%
最大压力	1.50N/mm <sup>2</sup> (DIN 530504)
弹性模数100%	0.60 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
这些数值可能取决于诸如温度，湿度，自然或底土层等环境因素	

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099

网站: [www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线: 15900706965

传真: (86) 21 6451 3829

E-mail: [info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)



# 上海及川贸易有限公司

## 应用

LIQUI $mate$  8100 1K PUR用于弹性密封/粘结，尤其适用于接缝密封和下列应用领域的狭窄连接点的密封：

- 车体制造和车辆制造
- 货车建筑和容器制造
- 船，艇建筑
- 金属和金属片经营
- 轴承部件的焊接，如损害和装饰整修

适用于所有内部和外部的应用

**注意：与粘合剂密封剂的作用**

通常，下面准备涂层的材料的外皮构成时间

- 不要在10°C以下与产品作用
- 温度在10°C和15°C之间，干燥需大约2-3小时
- 最适宜的处理温度是15°C-25°C之间

**为了安全起见，在保护涂层之前检查外皮构成**

密封剂未完全干燥下面的外皮构成时间，若室外温度在10°C以下，则密封之后，车辆应停放在温度在15°以上的室内至少24小时。

## 应用指导

所有外部接缝应在上面涂漆，在粘合剂/密封剂硬化之前，接点必须临时用粘结带和粘结器粘合。

LIQUI $mate$  8100 1K PUR在密封和粘结材料方面显示了极大的优势。LIQUI $mate$  8100 1K PUR不适用于或只适用于建筑接点的狭窄范围。

## 可用包装

LIQUI $mate$  8100 1K PUR（白色） 310ml 筒 Part No. 6147

### 处理器材

- 压缩空气弹药枪 Part No. 6229
- 伸缩枪 Part No. 6230
- LIQUI-Akkufix Part No. 6209

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：[www.archine.com.cn](http://www.archine.com.cn)

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：[info@archine.com.cn](mailto:info@archine.com.cn)