

蜡质底部保护黑色 (Wax Underbody Protection)

产品描述

德国力魔Liqui Moly蜡质底部保护黑色 (Wax Underbody Protection) 是以溶解为基础的，不含沥青表面的材料。作为维修和再处理汽车底部保护层的腐蚀抑制剂。干燥后，产品中的蜡和树脂形成一层连续的保护薄膜，具有好的粘性和防腐蚀性能。由于产品卓越的稳定性，可涂厚度达1mm以上。

产品特性

- 连续的薄膜
- 快速干燥
- 坚硬
- 非常好的处理特性
- 用于维修和再处理
- 用于车辆基底的覆盖和腐蚀预防
- 非常好的被覆材料

技术参数

成分	蜡/树脂
颜色	无烟煤色
味道	特有的
密度	0.87g/cm ³
粘度20°C	4000mPas
固体含量	大约52%
闪点	41°C
干燥时间	2小时
防热性	-30°C -+90°C
处理温度	15°C -25°C
霜冻损害的危险	无
推荐储藏温度	5°C -25°C
储藏时间	24个月
防腐蚀性，盐喷检测ASTM B117	多于1000小时
沸点	135°C

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn



上海及川贸易有限公司

完全干燥	12小时
根据DIN50017温度检测	KFW17 cycle

应用

主要用于维修后的车辆基底，挡泥板和舵手室，用来照顾PVC底部和损害底部的修理，需要用蜡质底部保护处理的表面必须预先清洁和除去灰尘。表面须干燥，干净无油脂，无灰尘。

蜡质底部保护黑色可以根据喷洒模式需要选用UBS喷枪，Part No. 6219或压力流入喷枪，带2-8横条的操作压力的Part No. 6220进行喷洒。由于产品卓越的稳定性，可涂厚度达1mm以上。处理温度和待处理的表面温度不要低于10C。根据天气条件和外表厚度，2小时后车辆可准备驱动。

注意：

不要将材料喷到移动部位和热的元件上，如机器连接，发动机，变速箱，驱动轴，排气管，接触反应转炉和制动系统。

阻塞的喷枪可能引起瓶爆炸
必须遵循喷枪的操作指导
用完后，用清洁剂清晰喷枪

可用包装

蜡质底部保护黑色	1l 瓶 60l	Part No. 6102 Part No. 6120
处理器材		
-UBS 喷枪		Part No. 6219
-压力流入喷枪		Part No. 6220

上海及川贸易有限公司

电话：(86) 21 6482 0099

网站：www.archine.com.cn

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

24 小时服务热线：15900706965

传真：(86) 21 6451 3829

E-mail：info@archine.com.cn